

橡胶硬度计

橡胶硬度计

技术培训

维修校准

远程指导

型号 | DD4-C

产地 | 日本·Asker

产品描述

特点

峰值保持功能可轻松读取最大值，可精确测量样品的硬度尤其是应力松弛现象
定时器保持功能允许您在0-99秒的任意时间保持测量
通过RS-232C接口，您可以与外设（如PC）进行数据通信

用途

DD4-C型硬度计，适用于测试软橡胶、海绵、发泡材料、橡胶辊、粘土、陶土等软质材料的仪器，适用于符合JIS K7312标准

规格参数

可适用的标准	JIS K 7312、JIS S6050
压针形状	高度2.54mm φ5.08mm的半球
最小读数	0.1度
读数范围	0-100度
荷重[mN (g)]	0度：539 (55) 100度：8379 (855)
压针孔直径	Φ5.5mm
加压面尺寸	Φ31.8mm
外形尺寸 (mm)	约 W69×D26×H101
测量模式	1.峰值保持模式 (最大值读取测量) 2.定时器保持模式：JIS (3秒或15秒后) DIN/ISO (3秒或15秒后) ASTM (1秒后) USER (可在1-99秒之间每秒设置) 3.正常模式 (正常测量)
外部输出	RS-232C接口
电源	AC适配器 (100-240V)
重量	约235g
测定对象	软质橡胶、聚氨酯泡沫、海绵、卷线、薄膜卷、陶土